REVESTIDAN® Fiber

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE AVEC DES FIBRES POUR LA RÉIMPERMÉABILISATION DE COUVERTURES BASE AQUEUSE

IMPERMÉABILISATION

5kg 20kg

OUTILS

RENDEMENT

± 2kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE

4-6h

Revêtement élastique de consistance pâteuse, à la base de copolymères élastiques styrène acryliques dans une dispersion aqueuse avec des fibres de ténacité élevé qu'après séchage forme un film flexible et imperméable de haute durée.

AVANTAGES

- Imperméable
- Spécialement formulé pour une utilisation en réhabilitation
- Renforcées avec des fibres
- Élasticité élevée, avec des propriétés de pontage de fissures.
- Facile à appliquer, même à basses températures
- Produit pour des intempéries, résistant aux cycles gel /dégel
- Une bonne adhérence sur des surfaces poreuses et surfaces polies, non poreux
- Visitable pour l'entretien
- Membrane à base aqueuse, sans solvants

APPLICATION

- Imperméabilisation de couvertures visitables
- Réimperméabilisation de couvertures avec des lames asphaltiques auto-protégées
- Dans les toits en pente, traitement de l'appui des cheminées et pignons
- Protection des parements verticaux et plomberie
- Réparation des tuiles et gouttières en zinc
- Traitement des petites joints et fissures

SUPPORTS

- Béton, mortier, fibrociment, tuile, zinc, aluminium, lames asphaltiques, mousse de polyuréthane.

danosa
Building together

REVESTIDAN Fiber

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE AVEC DES FIBRES POUR LA RÉIMPERMÉABILISATION DE COUVERTURES
BASE AQUEUSE

MODE D'APPLICATION

- Avant d'appliquer le produit sur la couverture, assurez-vous qu'elle est sèche et propre des débris solides et irrégularités
- Agiter le produit à sa parfaite homogénéisation.
- Diluer trois parties du produit avec une partie de l'eau.
- Appliquer une couche de primaire à la brosse ou au rouleau, essayant de bien pénétrer dans les fissures
- Une fois que la première couche sèche, appliquer successives couches de produit non dilué. Un minimum de deux couches supplémentaires est nécessaire. Laisser sécher avant la couche suivante.
- Le temps de séchage entre les couches est de 4-6 heures à 20°C au minimum
- Il peut être nécessaire de renforcer certaines zones singulières avec l'armature PET50.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

De 5°C à 35°C.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Conserver le récipient hermétiquement fermé et protégé des températures extrêmes et de la lumière du soleil.
- Conserver le produit de 5°C à 30°C pour une période maximale de 24 mois.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer le produit s'il y a possibilité de pluie et gelée.
- Ne doit pas être utilisé dans des endroits en contact permanent avec l'eau, soit par condensation, stockage ou engorgement.
- Produit pour des intempéries pour l'étanchéité des couvertures impraticables, visitables de temps en temps et auxquelles le produit est la finition.
- Ne pas utiliser comme système d'étanchéité de couvertures qu'ensuite prend une forte protection, chaussée, gravier ou terre végétale.
- Non valide pour l'étanchéité des murs souterraines. Dans ce cas, nous recommandons DANOCRET Protect Flex.
- Ne pas appliquer une couche jusqu'à la couche inférieure soit complètement sec.
- Pour obtenir une membrane de résistance mécanique supérieure, renforcer avec l'armature PET50.
- Nettoyer les outils avec de l'eau. S'il y a des restes solides de saleté, nous recommandons gratter.

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence / Couleur	Blanc, gris et rouge
Densité à 23°C	1,25 ± 0,05 kg/dm^3
Viscosité Stormer 23°C	135 ± 10 KU
pH	± 63% en peso

REV04-03/2016