


CHRYSO® RenoCrete Color

Solution minéralisante colorée pour l'embellissement des bétons anciens



CHRYSO® RenoCrete Color est une solution prête-à-l'emploi de minéralisation (non filmogène) colorée pour la consolidation, l'imperméabilisation et l'embellissement des bétons anciens colorés.

CHRYSO® RenoCrete Color pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique dans les pores, la cristallisation de silicate de calcium. Cette réaction, appelée minéralisation, rend le support moins perméable à l'eau et plus résistant aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage haute pression, gel, agressions atmosphériques...)

CHRYSO® RenoCrete Color augmente la dureté de surface, stoppe le phénomène de farinage et bloque le processus de carbonatation, réduisant ainsi fortement les efflorescences.

CHRYSO® RenoCrete Color s'applique ton sur ton et ravive les couleurs des bétons anciens colorés qui ont été altérés par le piétinement, la circulation ou les rayonnements UV tout en conservant la minéralité originelle du support.

Informations indicatives

- Nature : liquide
- Couleur : Selon nuancier
- Densité : 1,050
- Durée de vie : 12 mois

Domaines d'application

- Bétons drainants
- Bétons désactivés
- Bétons poreux
- Blocs de parement

- Pavés

Précautions

Agiter avant emploi

Ce produit est exclusivement destiné à l'application sur bétons et pavés poreux. Stocker à l'abri du gel.

L'application de **CHRYSO® RenoCrete Color** doit être faite sur surfaces parfaitement propres et dépoussiérées. Elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, revêtements filmogènes divers...)

Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C.

Mode d'emploi

Consommation : 100 à 200 g/m² au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur spécifique (Ex: AIRMIX HVLP ou Airless) en une à deux couches, en veillant à ne pas surdoser et en observant un temps de séchage de 1h au moins entre deux couches selon la température ambiante.

La consommation dépend de la porosité de la surface à traiter.


Préparation des supports

Les supports doivent être propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Ils ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuges et revêtements filmogènes divers). Le cas échéant, ils pourront être nettoyés avec les produits de la gamme CHRYSO® CleanSol pour notamment les débarrasser des salissures urbaines ou végétales.



CHRYSO® RenoCrete Color

Solution minéralisante colorée pour l'embellissement des bétons anciens



Mise en œuvre

Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...).

Réaliser toujours un essai en conditions réelles avant tout traitement définitif.

CHRYSO® RenoCrete Color est prêt-à-l'emploi et s'applique au rouleau en intérieur comme en extérieur.

CHRYSO® RenoCrete Color s'applique sur support sec en apparence.

CHRYSO® RenoCrete Color est sec au toucher à partir de 30 minutes après application, selon les conditions climatiques.

La remise en service n'est pas conseillée avant 48 heures. Le processus complet de minéralisation se fait progressivement sur plusieurs semaines.

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau.

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

FDS disponible sur www.chryso.com



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe «Application» de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com.

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

Page :2 / 2

CHRYSO
www.chryso.com

01/12/2016