


# CHRYSO® HD

## Durcisseur de surface



**CHRYSO® HD** est un produit durcisseur de surface des bétons et mortiers.

**CHRYSO® HD** agit par minéralisation et filmification selon deux modes d'action :

- renforcement de la structure cristalline, par formation de composés minéraux de grande dureté, après réaction avec les éléments basiques libres du matériau,
- augmentation de l'imperméabilisation, par pénétration d'une résine polymère dans les interstices libres du matériau.

**CHRYSO® HD** durcit les surfaces, évite la pénétration des tâches persistantes et protège contre les huiles et les graisses.

### Informations indicatives

- Nature : liquide
- Couleur : Blanc laiteux
- Densité (20 °C) : 1,070 ± 0,020
- pH : 11,00 ± 1,00
- Point de congélation : -2 °C
- Durée de vie : 18 mois

### Domaines d'application

- Caves
- Garages
- Parkings
- Sols industriels
- Terrasses
- Bétons désactivés
- Tous matériaux béton, mortier, fibrociment
- Panneaux de parement

### Précautions

Ce produit doit être appliqué sur surfaces nettoyées, dégraissées, dépoussiérées et débarrassées des parties friables.

Stocker à l'abri du gel.

Ne pas appliquer sur les matériaux bitumineux.

### Mode d'emploi

Consommation : 1 Litre pour 5 à 10m<sup>2</sup>.

La consommation dépend de la porosité de la surface à traiter.

Ce produit est prêt-à-l'emploi et s'applique au pinceau, au rouleau, au balai, avec pulvérisateur, en intérieur comme en extérieur.

C'est un produit de minéralisation. Son application doit être telle qu'il ne subsiste pas d'excédent en surface (flaques...), mais que le produit pénètre dans le support afin d'assurer le durcissement de la couche superficielle.


Si nécessaire, il peut être dilué à l'eau (10 à 20 %) de façon à favoriser sa pénétration.

L'application de **CHRYSO® HD** doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées, dégraissées et dépoussiérées.

Pour la protection des bétons, l'application doit être faite sur béton durci (minimum 7 jours d'âge). Lorsque l'état du matériau nécessite l'application d'une deuxième couche, cette dernière peut intervenir 30 min après la première, sous réserve que la température ambiante soit au moins égale à 10° C.

# CHRYSO® HD

## Durcisseur de surface



### Sécurité

Ce produit est classé "sans danger". En cas d'exposition, le port d'équipements de protection individuelle est recommandé. Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet [www.chryso.com](http://www.chryso.com)

