



# CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV

## Agent de Démoulage Différé Base végétale

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV est un agent de démoulage différé prêt à l'emploi, formulé majoritairement à partir de composants végétaux.

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV est exempt de solvants aromatiques.

CHRYSO® Dem Bio 15 - DBV permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

### Informations indicatives

- Nature : liquide
- Couleur : Jaune
- Densité : < 1,000
- Point éclair : > 90 °C
- Viscosité cinématique 40°C : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (cSt)
- Biodégradabilité : > 60% à 28 jours selon OCDE 301 F
- Durée de vie : 24 mois

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2015		
SÉCURITÉ FEU	▲△	
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	▲▲▲△
	COV	▲▲△
	BIODÉGRADABILITÉ	▲▲△
▲ Critère favorable    △ Critère défavorable		

### Domaines d'application

- Bétons précontraints
- Préfabrication lourde

### Précautions

Ne jamais employer pour la protection des banches.

Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il

est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière. En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

Produit compatible avec un faible étuvage.

### Mode d'emploi

Consommation : Moule métallique : 50 m<sup>2</sup>/l.

La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Matériel recommandé :

- Type de buse : CHRYSO® Pulvo Buse 010
- Pression : 4 bar

En cas de température inférieure à 10°C, l'utilisation d'une buse 015 est recommandée.

### Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

FDS disponible sur [www.chryso.com](http://www.chryso.com)



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe «Application» de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.chryso.com](http://www.chryso.com).

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

