



CHRYSO® Dem DMN Oleo 35

Démoulage différé Minéral Neuf

Descriptif

CHRYSO® Dem DMN Oleo 35 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi. Il permet le démoulage de tous les bétons après durcissement. Il procure un décoffrage aisé sur moules métalliques ou contreplaqués, sans poussierage ni tache et offre une bonne adhérence de tous revêtements ultérieurs.

CHRYSO® Dem DMN Oleo 35 protège temporairement les coffrages métalliques de la corrosion.

CHRYSO® Dem DMN Oleo 35 n'est pas délavé en cas de pluie modérée après application sur les moules.

Tout en apportant une amélioration de l'aspect du parement du béton, CHRYSO® Dem DMN Oleo 35 permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

Caractéristiques

- ◆ Nature : liquide
- ◆ Couleur : Beige clair à Brun
- ◆ Point éclair : > 61°C
- ◆ Densité : < 1
- ◆ Viscosité cinématique à 20° C : 7 ± 2 mm²/s (cst)

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☐ ☐
	Hygiène	☐ ☐ ☐ ☐
Environnement	COV	☐ ☐ ☐ ☐
	Biodégradabilité	☐ ☐ ☐ ☐
◆ Critère favorable		☐ Critère défavorable

Conditionnement

Vrac
Fûts de 215 L
Tonnelets de 60 L

Conformité

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1^{er} octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Applications

Domaines d'application

- Coffrages métalliques, plastiques, bois, contreplaqués.
- Éléments de bétons coulés en positions verticales, horizontales ou inclinées.
- Décoffrages différés non étuvés ou soumis à un étuvage jusqu'à 60° C environ.
- Bétons banchés, préfabrication, bétons précontraints, prédalles, poteaux, linteaux, etc...

Mode d'emploi

Consommation :

- ◆ coffrage métallique ou contreplaqué type CTBX : 45 m²/l,
- ◆ coffrage plus absorbant : 25 à 35 m²/l.

CHRYSO® Dem DMN Oleo 35 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils), au rouleau ou à la brosse sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.

Il convient de supprimer les excédents éventuels.

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

Type de buse recommandé : TP 11015
Pression : 3 bars
Couleur de buse : jaune

Précautions

- Durée de vie : 24 mois.



CHRYSO[®] Dem DMN Oleo 35

Démoulage différé Minéral Neuf

SECURITE

CHRYSO[®] Dem DMN Oleo 35 est un produit classé « nocif ». Il peut entraîner une intoxication. Il est déconseillé d'en inhaler les vapeurs. Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est obligatoire.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 11/12