

CHRYSO® Fuge Poudre

Hydrofuge de masse en poudre



CHRYSO® Fuge Poudre est un hydrofuge de masse en poudre pour l'imperméabilisation des mortiers et béton.

CHRYSO® Fuge Poudre confère aux mortiers et bétons une forte résistance aux remontées d'eau par absorption capillaire et réduit, voire supprime, les pénétrations d'eau sous pression.

Les fines particules hydrophobes qui le constituent se combinent avec la chaux du ciment pour former des micelles qui obstruent les capillaires du milieu et s'opposent à la pénétration de l'eau.

CHRYSO® Fuge Poudre améliore la plasticité des bétons et mortiers avec une mise en œuvre et une compacité améliorées.

Informations indicatives

- Nature : poudre
- Couleur : Blanc
- Teneur en Na_2O équivalent : $\leq 1,00 \%$
- Teneur en ions Cl^- : $\leq 0,10 \%$
- Durée de vie : 24 mois

Informations normatives et réglementaires

- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

Domaines d'application

- Tous types de ciment Portland
- Bétons de fondation coulés sous la nappe phréatique

- Bétons pour réservoirs, cuves, bassins
- Enduits d'étanchéité pour cuvelage
- Bétons et mortiers au contact de l'eau
- Toitures, terrasses

Précautions

Stocker à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser avec les ciments alumineux.
Ne jamais utiliser de chaux en étanchéité de bassins ou de cuvelage.

Mode d'emploi

Plage de dosage : Ce produit est couramment doser à 1% du poids de ciment soit une dose de 500 g pour un sac de 50 kg de ciment.

CHRYSO® Fuge Poudre doit être ajouté de préférence avec les granulats ou saupoudré sur le mélange sec. Mélanger soigneusement avant de malaxer avec l'eau de gâchage.

Dans le cas d'un ajout différé sur le béton frais et dans un camion malaxeur, il est nécessaire de malaxer à grande vitesse 1 minute par m³ (avec un minimum total de 6 minutes)

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe «Application» de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com.

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80



Page :1 / 1

06/07/2015