

ASPHALTOS

Mélange d'asphalte froid pour la réparation des routes instantanée

Description

Mélange d'asphalte froid prêt à l'emploi, pour patcher des petits nids de poule sur l'asphalte ou les trottoirs en béton. Il permet une grande flexibilité, sans être à la suite fissuré à cause des effets de contraction-expansion. Il a une superbe adhérence au support et n'est pas endommagé par des pneus de voiture. Il dispose d'une grande résistance aux conditions climatiques et au vieillissement. Il assure une application simple, sans nécessité de préparation du support et sans exigence d'un équipement spécial. La chaussée peut être mise à la circulation immédiatement.

Domaines d'application

Approprié pour la restauration rapide de petits dommages (nids de poule, fissures, etc.) sur l'asphalte ou les trottoirs en béton. Idéal pour les réparations locales sur les autoroutes, les routes de campagne, les rues, les tabliers de ponts, les parkings ainsi que les chantiers d'industries, les écoles, les hôpitaux, etc.

Caractéristiques techniques

Forme:	asphalte froid
Coloris:	noir
Densité:	1,75 kg/litre
Densité de mélange comprimé:	2,10 kg/litre
Température d'application:	de -40°C à + 60°C

Mode d'emploi

1. Support

La zone qui sera restaurée doit être propre, exempte de poussière, graisse, particules

libres, etc., en particulier à son périmètre. Elle doit aussi être exempte d'eau stagnante. Dans le cas où la profondeur de réparation dépasse les 10 cm, il est recommandé que du sable et du gravier soient épandus et complètement compactés.

2. Application

Le mélange de réparation est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'agitation ou de mélange. Le nid de poule est rempli avec le mélange d'asphalte de manière à dépasser 1-2 cm le niveau de la chaussée. Ensuite, le produit est bien compacté avec une pelle, un rouleau ou même avec les pneus d'une voiture. La chaussée réparée peut être mise à la circulation immédiatement.

Consommation

Env. 21 kg/m²/cm d'épaisseur de couche.

Conditionnement

ASPHALTOS est fourni dans des récipients en plastique de 25 kg.

Durée de vie - Stockage

24 mois de la date de production dans des contenants scellés, dans des conditions sèches, hors du gel et du soleil.

Remarques

Le produit peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques, sauf en cas de pluie.

ISOMAT S.A.
 BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
 17 ème km Thessaloniki - Ag. Athanasios
 C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
 Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu