# ARDEX R65P

## Vernis polyuréthane aliphatique bicomposant en phase aqueuse

Excellente adhérence sur le béton, le mortier, la pierre naturelle, ...

A l'intérieur et à l'extérieur

Aspect extra mat

Hautes performances

Grande durabilité

Bonne résistance à l'abrasion

Bonne résistance aux taches

Haute résistance à l'eau

Application au mur et au sol

**ARDEX CEMENTO, S.A.**
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

**Entreprise certifiée ISO 9001**

# ARDEX R65P

## Vernis polyuréthane aliphatique bicomposant en phase aqueuse

**Description :**
ARDEX R65P est un vernis polyuréthane aliphatique à deux composants, transparent, mat, en dispersion aqueuse, à haut rendement. Il présente une bonne résistance chimique et physique et résiste à l'usure et à l'eau. Il réduit l'adhérence des salissures sur la surface.

**Domaine d'application :**
Scellement et protection des mortiers de ciment sur sols et murs.
Protection des chapes en béton ou en mortier.
Etanchéité des chapes époxy.
ARDEX R65P est conçu pour une circulation piétonne ou commerciale légère (pneus ou roues en caoutchouc souple).
Application à l'intérieur et à l'extérieur.

**Préparation du support :**
Le support sur lequel il est appliqué doit être exempt de poussières, de graisses et d'huiles ou de toute substance ou élément susceptible de nuire à son adhérence.
Avant d'appliquer ARDEX R65P, il est recommandé d'apprêter les surfaces absorbantes avec une couche de ADI COAT PRIMER ou, sur les supports très absorbants, avec deux couches, la première étant diluée avec de l'eau dans un rapport de 1:1. La surface doit être apprêtée uniformément.

**Mode d'emploi :**
Agiter séparément la base et le durcisseur avant de les mélanger. Versez le durcisseur dans la base et remuez à l'aide d'un agitateur à faible vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Évitez de trop remuer afin de réduire autant que possible l'occlusion des bulles.
Versez le produit dans un bac à peinture et appliquez-le sans délai sur la surface apprêtée à l'aide d'un rouleau à poils courts en une fine couche.
Veillez à ce que l'application soit uniforme sur toute la surface, évitez l'accumulation de matériau et les chevauchements ou surpeintures excessifs. Évitez de sursaturer le rouleau, car des gouttelettes pourraient tomber sur la surface peinte.
Les fibres détachées doivent être retirées des nouveaux rouleaux avant l'application du produit ARDEX R65P.
Une fois que la première couche est sèche (ce processus peut prendre plus ou moins de temps en fonction des conditions environnementales, il est raccourci en assurant une bonne ventilation et en évitant les basses températures), une deuxième couche est appliquée perpendiculairement à la première et en observant les mêmes précautions et la même méthode d'application.
La consommation approximative est de 100 gr/m$^2$ par couche, néanmoins elle peut varier en fonction des conditions du support et de la méthode d'application.
Lorsque que le produit a dépassé sa durée de vie en pot, ses caractéristiques physiques (en particulier sa viscosité) changent, et le produit doit alors être jeté.
L'application doit se faire à des températures ambiantes comprises entre +10 et +30ºC et à une humidité relative inférieure à 85%. Pour d'autres conditions environnementales, veuillez consulter notre département technique.

**Nettoyage des outils :**
Les outils sont nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois que le matériau a durci, il doit être enlevé mécaniquement.

**Entretien :**
Un entretien et un nettoyage réguliers sont nécessaires pour préserver les propriétés de la surface revêtue d'ARDEX R65P. Les liquides renversés doivent être enlevés car une exposition prolongée augmente la concentration du produit et le risque de taches. Des tests ont été effectués avec les produits les plus courants que l'on trouve dans les maisons ou les cuisines, et ont permis d'obtenir une excellente résistance aux taches, mais il convient d'éviter une exposition prolongée aux produits susceptibles de produire ces taches.
Dans les zones à forte circulation, la résistance à l'usure sera réduite. Dans ce cas, une surcouche peut s'avérer nécessaire lorsque l'usure est excessive.

**Santé et sécurité :**
Produit ininflammable. Évitez le contact avec la peau et les yeux. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Nocif en cas d'inhalation. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment à l'eau et au savon, puis appliquez une crème hydratante. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Porter des lunettes, des gants et des vêtements de protection appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la tenir hors de portée des enfants.
dans une position qui facilite la respiration. Tenir hors de portée des enfants.
En cas de déversement, recueillez le matériau avec un produit absorbant tel que la vermiculite ou le sable.
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales en vigueur.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

**Stockage :**
Le produit peut être conservé en bon état pendant 12 mois, dans son emballage d'origine scellé, dans un environnement sec et à des températures comprises entre +5º et +30ºC.

**ARDEX CEMENTO, S.A.**
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

# ARDEX R65P

## Vernis polyuréthane aliphatique bicomposant en phase aqueuse

**Données techniques**

*(sur la base de tests effectués dans notre laboratoire conformément à la réglementation en vigueur)*

| | |
|---|---|
| Rapport de mélange (en poids) : | 10 A : 1 B |
| Densité : | Environ 1,1 g/cm$^3$ (A+B) |
| Aptitude à l'emploi (+20ºC) : | Environ 30 minutes. |
| Temps entre les couches : | Environ 2-4 heures (+20ºC) |
| Trafic léger : | 24 heures (+20ºC) |
| Entièrement guéri : | 7 jours. |
| Application : | Rouleau à pile courte |
| Consommation (A+B) : | 100 g/m$^2$ (par couche) |
| Emballage : | Paquets de 3,3 kg (3 kg de composant A ; 0,3 de composant B) |

*Ardex est responsable de la qualité de ses produits. Les recommandations d'application exprimées ici sont basées sur des tests et des expériences pratiques.*
*Tout dosage et toute application autres que ceux qui y sont décrits excluent notre responsabilité à l'égard du produit et de son application. Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter le département technique. Cette fiche technique est valable jusqu'à la publication d'une nouvelle édition. Ardex n'est pas responsable du contenu des fiches techniques recueillies sur internet à partir de sites autres que le site officiel d'Ardex (www.ardex.es).*

**Édition : février 2020**